

APÊNDICE 5
RIGIDEZ DIELÉTRICA DE ALGUMAS SUBSTÂNCIAS
(Em kV/cm)

AR.....	30
VIDRO.....	75 – 300
EBONITE	270 – 400
MICA	600 – 750
BORRACHA PURA.....	330
CÊRA (PARAFINA).....	600
CÊRA (DE ABELHA).....	1.100